

MAPEGUARD WP ADHESIVE

Adeziv bicomponent pe baza de ciment, cu uscare rapida, elastic, pentru lipirea si sigilarea suprapunerilor membranelor Mapeguard WP 90 si Mapeguard WP 200, a rosturilor dintre fasiile adiacente de Mapeguard UM 35 cu Mapeband Easy si a pieselor speciale anexe



DOMENII DE UTILIZARE

- Lipirea si sigilarea suprapunerilor membranelor **Mapeguard WP 90** si **Mapeguard WP 200**.
- Lipirea si sigilarea **Mapeguard ST** pe **Mapeguard WP 90** si **Mapeguard WP 200**.
- Lipirea si sigilarea **Mapeguard IC**, **Mapeguard EC**, **Mapeguard PC**.
- Lipirea **Mapeband Easy** pentru sigilarea rosturilor dintre fasiile adiacente de **Mapeguard UM 35**.
- Lipirea **Mapeband Easy** cand este utilizat impreuna cu **Mapeguard UM 35** pentru hidroizolarea muchiilor si colturilor.
- Lipirea **Drain Vertical/Drain Lateral** pe **Mapeguard UM 35**.
- **Mapeguard WP Adhesive** este adecvat pentru aplicari pe pereti si pardoseli.

CARACTERISTICI TEHNICE

Mapeguard WP Adhesive este un adeziv bicomponent pe baza de ciment, agregate fine selectionate, aditivi speciali si polimeri sintetici in dispersie apoasa, realizat dupa o reteta dezvoltata in Laboratoarele de Cercetare MAPEI.

Cand cele doua componente sunt mixate impreuna, se va obtine un amestec cu consistenta plastica. Poate fi aplicat cu bidineaua, cu trafaletul sau prin pulverizare.

RECOMANDARI

- Aplicati **Mapeguard WP Adhesive** doar daca temperatura este mai mare de +5°C.
- Nu adaugati ciment sau agregate in **Mapeguard WP Adhesive**.
- Protejati de apa in primele 24 ore dupa aplicare la +23°C.
- In perioadele cu vreme foarte calda nu expuneti produsul (lichid sau pulbere) la lumina directa a soarelui inainte de aplicare.

MOD DE APLICARE

Pregatirea suportului

Mapeguard WP poate fi aplicat pe suprafata curata a **Mapeguard WP 90**, **Mapeguard WP 200**, **Mapeguard ST**, **Mapeguard IC**, **Mapeguard EC**, **Mapeguard PC** sau **Mapeguard UM 35**.

Prepararea amestecului

Turnati componenta B (lichid) intr-un recipient curat. Apoi adaugati incet componenta A (pulbere) in timp ce amestecti cu un mixer mecanic.

Raportul de amestec este: comp A : comp B = 1 : 0,9.

Mixati cu grija amestecul cateva minute, apoi indepartati pulberea ramasa pe fundul si lateralele recipientului. Continuati sa mixati pana la omogenizarea completa. Utilizati un mixer electric cu turatie scazuta pentru a evita patrunderea aerului in amestec. Evitati mixarea manuala.

Pentru a creste lucrabilitatea produsului la lipirea **Mapeguard WP 90** si **Mapeguard WP 200**, astfel incat sa poata fi aplicat cu trafaletul sau bidineaua, adaugati apa in procent de pana 5% din greutatea latexului utilizat.

Aplicarea mortarului

Mapeguard WP Adhesive poate fi aplicat cu trafaletul, bidineaua sau spatula (nr. 3).

Odata aplicat adezivul, suprapunerile fasciilor de **Mapeguard WP 90** si **Mapeguard WP 200**, rosturile dintre fasciile adiacente de **Mapeguard UM 35** sigilate cu **Mapeband Easy** si suprapunerile dintre piesele speciale anexe (**Mapeguard ST**, **Mapeguard IC**, **Mapeguard EC** sau **Mapeguard PC**, **Drain Vertical/Drain Lateral**) trebuie asamblate cat de repede posibil prin inglobarea totala a acestora in adeziv pentru a evita aparitia bulelor de aer. Se recomanda presarea benzii de etansare pe pozitie prin presarea cu partea lisa a spatulei dintate la un unghi oblic. Ca o alternativa, poate fi utilizata o rola presoare. Timpul de uscare si instalare este mai redus la temperaturi ridicate si mai ridicat la temperaturi scazute. Temperatura ambientala la montaj trebuie sa nu fie mai mica de +5°C pana la maturarea finala.

La montarea de LVT, utilizati **Mapeguard WP Adhesive** pentru lipirea **Mapeguard WP 200** pe suport, si consultati Fisa Tehnica a sistemului **Shower System 4 LVT**.

Curatare

Sculele si recipientii trebuie curatate cu apa din abundenta cat timp **Mapeguard WP Adhesive** este inca proaspat. Odata intarit, produsul poate fi curatat doar mecanic.

CONSUM

Mapeguard WP System:

- la suprapunerile **Mapeguard WP 90** si **Mapeguard WP 200** (5 cm suprapuneri intre fasii), consumul de **Mapeguard WP Adhesive** este in jur de 100 g/m;
- la lipirea **Mapeguard ST** pe **Mapeguard WP 90** si **Mapeguard WP 200**, consumul de **Mapeguard WP Adhesive** este in jur de 250 g/m.

Mapeguard UM 35:

- la lipirea **Mapeband Easy** pe **Mapeguard UM 35**, consumul de **Mapeguard WP Adhesive** este in jur de 400 g/m.

AMBALARE

Kit de 6,65 kg (saci de 3,5 kg + bidoane de 3,15 kg).

DEPOZITARE

Mapeguard WP Adhesive componenta A poate fi depozitat 24 luni in ambalajul original intr-un loc uscat.

Mapeguard WP Adhesive componenta B poate fi depozitat 24 luni.

Depozitati **Mapeguard WP Adhesive** intr-un loc uscat la o temperatura de cel putin +5°C.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

Instructiuni pentru utilizarea in siguranta a produselor noastre pot fi regasite in ultima versiune a Fisei de Securitate disponibila pe website-ul nostru www.mapei.com.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

DATE TEHNICE (valori caracteristice)		
DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI		
	comp. A	comp. B
Consistentă:	pulbere	lichid
Culoare:	maro deschis	alb
Greutate specifică aparentă (g/cm ³):	1,3	–
Densitate (g/cm ³):	–	1,04
Continut corp solid (%):	100	54
DATE DESPRE APLICARE (la +23°C - 50% U.R.)		
Culoare amestec:	maro	
Raport amestec:	componenta A : componenta B = 1 : 0,9	
Consistentă amestec:	fluid	
Densitate amestec kg/m ³):	1.350	
Temperatura de aplicare:	de la +5°C la +35°C	
Durata amestecului:	aprox. 45 min.	

ATENȚIONARI

Indicațiile și prescripțiile de mai sus, deși corespund celei mai bune experiențe a noastre se vor considera, în orice caz, cu caracter pur orientativ și vor trebui să fie confirmate de aplicații practice care înlătură orice îndoială; de aceea, înainte de a adopta produsul, cel care intenționează să-l folosească trebuie să stabilească el însuși dacă produsul este sau nu adecvat utilizării avute în vedere, și oricum să-și asume întreaga răspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugăm să consultați versiunea curentă a Fisei Tehnice disponibilă pe website-ul www.mapei.com

INFORMATII LEGALE

Intregul continut sau parti ale acestei fise tehnice ("TDS") pot fi copiate intr-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie sa completeze sau sa inlocuiasca cerintele din fisa tehnica ("TDS") aflata in vigoare la momentul montajului/instalarii produselor MAPEI.

Pentru cele mai actualizate informatii despre TDS si garantie, va rugam sa vizitati website-ul nostru www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE IN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICA ("TDS") EXCLUDE RESPONSABILITATEA MAPEI.

Mapei Romania SRL

Bd Tudor Vladimirescu nr. 22, Cladirea Green Gate, et. 6, sector 5, Bucuresti



+40 21 311 78 19/20



www.mapei.ro



office@mapei.ro

10-2-2024-ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustratiilor publicate este interzisa si intra sub incidenta legii

