

FIȘĂ TEHNICĂ

SikaTack® Panel Primer

PRIMER NEPIGMENTAT, PE BAZĂ DE SOLVENT PENTRU PLASTIC ȘI LEMN

DATE TEHNICE PRODUS (PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII CONSULTAȚI FIȘA CU DATE DE SECURITATE)

Compoziție chimică	Soluție pe bază de rășini epoxidice și solvenți	
Culoare (CQP001-1)	Neagră	
Conținutul de solid	32%	
Temperatura de aplicare	5°C - 40°C	
Metodă de aplicare	Pensulă, prosop fără scame sau aplicator din spumă	
Consum	depinde de porozitatea substratului	50 ml/m ²
Timp de aerare	≥15°C	10 min
	<15°C	30 min
	maxim	8 ore
Termen de valabilitate	9 luni ^{A)}	

CQP = Procedură de calitate Corporate

^{A)} Depozitat într-un recipient sigilat în poziție verticală în sus într-un mediu uscat sub 25 °C

DESCRIERE

SikaTack® Panel Primer este un primer negru pe bază de solvent, care reacționează cu umiditatea și formează o peliculă subțire. Această peliculă acționează ca o legătură între stratul suport și adeziv.

SikaTack® Panel Primer este special formulat pentru tratarea suprafețelor ce urmează a fi lipite înainte de aplicarea adezivilor SikaTack® Panel.

SikaTack® Panel Primer face parte dintr-un sistem de fixare economică și ascunsă a fațadelor ventilate.

Cu sistemul SikaTack® Panel panourile de fațadă sunt fixate invizibil pe substructura lor.

DOMENII DE APLICARE

SikaTack® Panel Primer este utilizat pentru a îmbunătăți aderența pe substraturi poroase și metalice, cum ar fi aluminiu, lemn, ceramică, fibrociment și piatră naturală

Acest produs se recomandă a fi utilizat numai de personal calificat și cu experiență. Testele cu substraturi originale și în condiții efective trebuie efectuate pentru a asigura aderența și compatibilitatea materialelor.

METODĂ DE APLICARE

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără urme de grăsime, ulei și lipsite de praf. Aderența pe substraturi poate fi îmbunătățită prin adăugarea și/sau combinarea proceselor de pretratare, cum ar fi șlefuirea, curățarea și activarea înainte de aplicarea primerului.

Aplicare

Agitați foarte bine flaconul de SikaTack® Panel Primer până când bila din bidon se mișcă liber. Continuați să agitați flaconul pentru încă un minut după care aplicați primerul într-un strat subțire dar acoperitor cu o pensulă, prosop fără scame sau aplicator din spumă.

Temperatura ideală de aplicare și a suprafeței este între 15°C și 25°C

SikaTack® Panel Primer trebuie să fie aplicat doar o singură dată.

Trebuie să aveți grijă și să vă asigurați că aplicarea produsului se face într-un strat suficient de dens care să asigure acoperire uniformă.

Consumul și metoda de aplicare depinde de suprafața stratului suport.

Închideți bine recipientul imediat după fiecare utilizare.

Pentru a se asigura o adeziune corespunzătoare și o compatibilitate între materiale este necesară efectuarea de teste preliminare.

NOTĂ IMPORTANTĂ

SikaTack® Panel Primer este un produs reactiv la umiditate. Pentru a menține proprietățile produsului în parametrii optimi este nevoie să închideți flaconul imediat după ce se folosește cu capacul de plastic încolor din interior. După ce operațiunea de pretratare a suprafeței este finalizată, flaconul trebuie resigilat atât cu capacul de plastic interior cât și cu capacul negru exterior care trebuie înșurubat.

Produsul nu trebuie folosit mai mult de o lună de când este desfăcut, dacă utilizarea acestuia este frecventă sau mai mult de două luni dacă se utilizează ocazional.

Dacă se observă gelifiere, separare sau o creștere semnificativă a vâscozității, nu se va mai utiliza produsul.

Nu diluați și nu amestecați niciodată acest produs cu alte substanțe.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Informațiile oferite în această fișă tehnică sunt informații generale legate de produs. Pentru aplicații specifice și informații suplimentare vă rugăm să vă adresați departamentului tehnic Sika Industry.

La cerere sunt disponibile următoarele documentații:

- Fișă cu date de securitate

AMBALARE

Flacon	1000 ml
--------	---------

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta fișă tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

MĂSURI DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE

Pentru informații și recomandări privind siguranța utilizării, depozitarea și eliminarea produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a fișei cu date de securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte informații privind siguranța.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de materiale și de substraturi, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice raport juridic nu poate fi dedusă din prezentele informații, din orice recomandări scrise sau din orice altă consiliere oferită. Utilizatorul produsului trebuie să testeze compatibilitatea acestuia pentru aplicația și scopul propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a fișei tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.