



POLYPRIMER

POLYPRIMER este o amorsa bituminoasa ce contine bitum oxidat si un amestec de solventi tehnici cu uscare rapida.



Calitate garantata
UNI EN ISO 9001:2008 si
UNI EN ISO 14001:2004



Polyglass este membru
al Green Building Council



Adds value!

DESCRIERE TEHNICA

POLYPRIMER este o amorsa bituminoasa ce contine bitum oxidat si un amestec de solventi tehnici cu uscare rapida.

DOMENII DE UTILIZARE

POLYPRIMER este recomandat pentru fixarea prafului si reducerea porozitatii suporturilor din beton permitand aplicarea rapida a membranelor bituminoase polimerice, atat a celor aplicate cu flacara sau a celor aplicate la rece cu adezivi bituminosi, cat si a membranelor autoadezive.

Pelicula de POLYPRIMER se usuca foarte repede, avand excelente calitati de penetrare si aderenta la suport.

MOD DE APLICARE

Suprafetele din beton trebuie sa fie uscate, curate, fara uleiuri, praf sau agenti de decofrare. Acest tip de amorsa este gata de utilizare, dupa amestecare. POLYPRIMER poate fi aplicat fie prin pulverizare, fie prin utilizarea unui trafalet sau a unei bidinele. In cazul aplicarii aplicarii la cald, cu flacara, a membranelor, amorsa poate fi utilizata doar daca suprafetele suport sunt complet uscate. In caz contrar, cand stratul suport este umed, este recomandata utilizarea unei amorse speciale pentru suprafete umede. Timpul de uscare depinde de porozitatea betonului, de cantitatea de produs folosita si de temperatura, atat cea a stratului suport cat si cea ambientala. Produsul trebuie aplicat pe suprafete deschise, in spatii bine ventilate iar aplicatorii trebuie sa poarte echipamentul de protectie specific prevazut in Fisa de Securitate. In mod obisnuit, pelicula se usuca in 2-4 ore de la aplicare. Timpul de uscare poate creste in cazul aplicarii la temperaturi scazute sau in cazul aplicarii pe suprafete cu absorbtie scazuta. Inainte de aplicarea membranelor bituminoase, asigurati-va ca solventii s-au evaporat complet. Pentru aplicatii in zone rezidentiale, pentru aplicatii pe acoperisuri sub care prezenta oamenilor este permanenta, recomandam ferm folosirea amorsei noastre pe baza de apa IDROPRIMER.

CARACTERISTICI TEHNICE

CONSISTENTA	Lichid	PENETRARE DOW BITUM LA 25°C	10 - 20 dmm
CULOARE	Negru	TEMPERATURA MINIMA APLICARE	+5°C
PH LA 20°C	Neutru	VASCOZITATE DIN 4 LA 20°C	12 - 15''
DENSITATE LA 20°C - EN ISO 2811-1	0,93 (±0,03) kg/l	PUNCT APRINDERE IN AMBALAJ INCHIS	<23°C
CONTINUT CORP SOLID LA 130°C - EN ISO 3251	38 - 42%	INFLAMABILITATE	>200°C
PUNCT DE RUPERE FRASS AL BITUMULUI OXIDAT	-10°C	TIMP USCARE LA 20°C	2 - 4 ore
PUNCT DE INMUIERE AL BITUMULUI	90 - 100°C	CONSUM IN FUNCTIE DE SUPORT	200 - 350 g/m ²
		VALABILITATE IN AMBALAJ SIGILAT	24 luni

AMBALARE, DEPOZITARE SI CURATARE UNELTE

AMBALARE	Galeti de 5, 10, 20 si 200 lt
VALABILITATE	Produsul poate fi depozitat 24 luni in galeti inchise in locuri uscate, protejat de raze UV
CURATARE	Dupa utilizare, uneltele pot fi curatate cu solventi obisnuiti

NORME DE SECURITATE

POLYPRIMER este foarte inflamabil. Este recomandat sa depozitati produsul la distanta de flacari sau scantei, sa nu fumati, sa evitati acumularea de energie electrostatica si sa lucrati in spatii bine ventilate. De asemenea produsul este toxic la inhalare si poate cauza vatamari plamanilor daca este inghitit. Poate provoca iritatii ochilor si pielii. Poate provoca ameteli si somnolenta. In timpul aplicarii este recomandata purtarea de manusi si ochelari de protectie si luarea masurilor de siguranta la manevrarea produselor chimice. In caz de contact cu ochii sau pielea, spalati imediat cu apa din belsug si consultati un medic. In zone slab ventilate este recomandat sa purtati masti cu filtre. Evitati utilizarea produsului in prezenta persoanelor gravide. De asemenea POLYPRIMER este periculos pentru mediul acvatic. Este recomandat sa nu deversati produsul in mediu.

Pentru informatii complete despre utilizarea in siguranta a produsului, va recomandam sa consultati ultima versiune a Fisei de Securitate.



Adds value!

POLYGLASS SPA

Registered Office: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Head Office: Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy

Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it

Rev. 1-15

PRODUS DESTINAT
UZULUI PROFESIONAL